

АДРЕСИ

склад: с. Мальчиці, Львівська обл.

e-mail: andriy_senyk2008@ukr.net

Андрій Сенік - (050) 858 07 39 -

менеджер по закупівлям

Юрій Муравйов - (067) 585 90 63 -

первинка лісова

Лідія Гасьошин - (067) 984 24 54;

(063) 629 13 37 - менеджер по

продажам



ВАЖЛИВО

Категорично забороняється відвантаження пиломатеріалів без попередньої відправки на ел. пошту специфікації та її узгодження. Недотримання цієї умови надає право не розвантажувати автомобіль і повернути матеріал відправнику!

34_ДОШКА ДУБОВА BERRY

ПАУЗА по всіх позиціях

ВОЛОГИСТЬ	Свіжий розпил
СТАН	Дерево вільне від плісняви, стружки, слідів від прокладок і пошкодження від зберігання на складі
РОЗПИЛОВКА	Дошки повинні випилюватися з дерева, що має прямий стовбур. Сторони повинні бути паралельними з гострими кінцями, кут обрізки має бути прямим
ЗАХИСТ ТОРЦІВ	Обробка торців допускається лише парафіном
ПАКУВАННЯ	обов'язкові вимоги пакування в окремій інструкції отримати в розділі «скачати документи» упаковка на палети висотою 1.2 м на хвойних рівних цілих прокладках перетином 20x20мм, відстань між прокладками 30 см (5 прокладок на довжину 1240 мм, 7 прокладок на довжину 2040 мм), палет повинен складатися з 3-х брусків (для довжини 1240 мм) і 5-ти брусків (для довжини 2040 мм), перетин брусків не менше 70x70 згідно з вимогами укладки та пакування.
ДОПУСК В ММ.	товщина -0/+3; ширина -0/+10; довжина -0/+30
УМОВИ ПОСТАВКИ	Склад ПОКУПЦЯ
ЦІНА	ПАУЗА По курсу НБУ на дату поставки. Платникам ПДВ доплачується сума ПДВ

Сорт	Розпилочні розміри в мм.			Ціна	Якісні параметри
	Товщина	Ширина	Довжина		
всі сорти	160	200/230			Загальні вимоги: <ul style="list-style-type: none">сучки більші 30 мм, які знаходяться ближче, ніж 15 мм від краю кромки, не допускаються;частково врослі сучки більше 15 мм, які знаходяться ближче, ніж 13 мм від краю кромки не допускаються;

				<ul style="list-style-type: none"> табачні сучки більше 10 мм, які знаходяться ближче, ніж 15 мм від краю кромки не допускаються; серцевина, тріщини, косослой, ядро, гниль, червоточини, обзол, написи маркером по поверхні, внутрішня заболонь, сліди від прокладок, жовтизна не допускаються.
Допуски, мм				
I	29	160	1240	ТИМЧАСОВА ПАУЗА Допускається : здорові світлі сучки величиною до 10 мм, булавочні табачні сучки до 4 мм. Заболонь, а також внутрішня заболонь не допускається . Колір дерева повинен бути однорідним
		160	2040	
		200	1240	
		200	2040	
		230	1240	
		230	2040	
Допуски, мм		-0/+3	-0/+10	-0/+30
ТИМЧАСОВА ПАУЗА Допускаються: <ul style="list-style-type: none"> живі світлі сучки діаметром до 30 мм; табачні сучки діаметром до 12 мм; живі врослі сучки на кромках діаметром до 10 мм; табачні сучки на кромках діаметром до 6 мм; незначні зміни кольору допускаються; допускається вросла кора довжиною до 80 мм і шириною до 2 мм; Заболонь, а також внутрішня заболонь не допускається				
I*	29	160	1240	ТИМЧАСОВА ПАУЗА Допускаються: <ul style="list-style-type: none"> живі світлі сучки діаметром до 50 мм; табачні сучки і отвори від сучків діаметром до 25 мм; живі світлі сучки на кромках діаметром до 10 мм; табачні сучки на кромках діаметром до 8 мм; вросла кора довжиною до 100 мм і шириною до 3 мм; вертикальна заболонь, яка виходить на одну або обидві кромки загальною шириною до 50 мм; внутрішня заболонь, але не більше 5% таких дошок в пачці; обов'язкова наявність сучків більше 15 мм в дошці цього сорту, Дошка без сучків не допускається- мінімум 2 сучки на дошці .
		200	1240	
		200	2040	
		230	1240	
		230	2040	
		200	2040	
Допуски, мм		-0/+3	-0/+10	-0/+30
II	29	160	1240	ТИМЧАСОВА ПАУЗА Допускаються: <ul style="list-style-type: none"> до двох світлих зрощених сучка діаметром
		200	1240	
		230	1240	
		230	2040	
		200	2040	
		200	2040	
Допуски, мм		-0/+3	-0/+10	-0/+30
ТИМЧАСОВА ПАУЗА Допускаються: <ul style="list-style-type: none"> до двох світлих зрощених сучка діаметром 				

III

29

160

1240

200

1240

230

1240

- до двох сантиметрів зрощення суцільного діаметром до 75 мм;
- живі темні плотні і частково зрощені сучки діаметром до 50 мм;
- табачні сучки і отвори від сучків діаметром до 35 мм;
- зрощені і табачні сучки на кромках діаметром до 10 мм;
- вросла кора довжиною до 150 мм и шириною до 5 мм;
- косослой на широкій поверхні дошки, який не виходить на ребра;
- вертикальна заболонь, з однієї або з двох країв дошки, загальною шириною до 70 мм;
- допускається дотична серцевина, яка не виходить на торці, але не більше 50 % таких дошок у палеті;
- внутрішня заболонь, проте не більш ніж у 5 % дошок в палеті;
- кольорові плями без обмежень;
- ненаскрізьні сліди підпара, розміром 80*10 мм, але не більше ніж у 10% дошок в палеті;

Допуски, мм

-0/+3

-0/+10

-0/+30